Limpeza e Conservação

Como qualquer tecido, o material das cadeiras Plaxmetal vai precisar, ocasionalmente, de uma limpeza para mantê-lo com boa aparência e confortável. Siga com cuidado as dicas abaixo para garantir a qualidade e o aspecto de novo do tecido por muito mais tempo:

Facto Dunas e Couro Eco: Friccionar levemente o tecido com esponja umedecida utilizando sabão neutro e remover o excesso com um pano suave. Não utilizar produtos químicos derivados do petróleo.

Poliéster, Aero e Telas: Para manchas oleosas e pastosas que penetrarem entre o urdume e a trama do tecido, remova o excesso da sujeira da superfície do tecido e use, para completa remoção, uma solução de detergente neutro ou uma solução de amoníaco, umedecendo a superfície manchada e esfregando de maneira suave até a completa remoção. O pó e a sujeira sólida podem ser removidos facilmente, usando um aspirador ou uma escova macia comum.

Polipropileno: O artigo não deve ser submetido à alvejantes à base de cloro. O pó e a sujeira sólida podem ser removidos facilmente, usando um aspirador ou uma escova macia comum. Não utilizar produtos químicos derivados do petróleo.

Concept: Use agente de limpeza de base água, para manchas de base aquosa. Use limpador solvente para manchas a base de óleo.

Características Técnicas

Poliéster: Gramatura: 260 g/m² Elasticidade 6%, Solidez da cor à luz: Grau superior a 5, Solidez a fricção: Nota 5, Resistência ao pilling: Nota 5 (Isento), Flamabilidade: Auto-extinguível, Variação de tons;

Polipropileno: Gramatura: 275 g/m², Densidade de fios trama: 5 fios/cm, densidade de fios Urdume: 7 fios/cm;

Facto Dunas: Gramatura: 510-640 g/m² (NBR 14554), Resistência ao rasgo (NBR 14553), Resistência a tração (NBR 14552);

Couro Eco: Gramatura: 450 g/m² , Resistência ao rasgo e resistência a tração, os materiais poderão ter variações da cor de um lote para o outro.

Concept: Gramatura: 260g/m², Resistência a Abrasão: nota 3/4, Solidez da cor a Luz: Nota 5, Solidez da cor a fricção: Nota 5.

Os tecidos podem sofrer variação dos tons de acordo com cada lote do fabricante.

Plaxmetal S/A.
Rodovia BR-153, km 42, n°845 | Bairro Industrial Davide Zorzi
99702-503 | Erechim-RS-Brasil | Fone: (54) 2107-1800
WWW.PLAXMETAL.COM.BR